

Colle méthacrylique COLOR

Références.

Noir	3280376
Blanc	3280377
Jaune	3280378
Gris	3280379

Descriptif.

Colle idéale pour fixer nos dalles KELBA, nos rails de guidage LIGNE et LIGNE GRANITÉ, elle permet la fixation au sol des dalles et rails de guidage pour les créer des cheminements. Existe en 4 couleurs pour se faire discrète sous vos dalles. Pot de 8 kg

Caractéristiques.

- Liant : méthacrylique
- Aspect : onctueux
- Densité XP-P-98 633 : 1.9
- Extrait sec ASCQUER LCPC PMA-ME5 : 100%
- Consommation : Bande podotactile 40 x 60 : 1.5 à 2 Kg/Bande - Bande podotactile 42 x 84 : 2 à 3 Kg/Bande - Bande podotactile 60 x 84 : 3 à 5 Kg/Bande - Rail de guidage 17.5 x 1 : 1 à 1.5 Kg/Bande
- Durée de vie du mélange en pot : 15 min à 20°C
- Mise en circulation : 30 min à 20°C
- Stockage : se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel
- Existe en noir, blanc, jaune, gris pour permettre de coller en accord avec la couleur de vos dalles et bandes de guidage
- Se pose avec une raclette crantée ou lisse

- Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :
- Sèche
 - Propre
 - Cohésif
 - Exempt d'huile
 - A une température comprise entre +5°C et +35°C et avoir une hygrométrie <80%

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur à l'aide d'un malaxeur électrique (un mélange mécanique ne sera pas suffisant), puis appliquer à l'aide d'une spatule crantée. L'application se fait sur le support destiné à recevoir la bande podotactile ou le rail de guidage.

La colle doit impérativement dépasser des dalles et des BAO pour éviter les amorces de décollement.

Laisser environ 5 mm de vide, entre le bord interne de la bande cache et le bord de la bande podotactile.

La durée pratique du mélange est de 15 minutes à 20°C

ATTENTION!

Si le support est autre que des dérivés pétroliers, vous devez ajouter un primaire pour garantir la bonne tenue de votre matériel.



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com