

Enrobé à froid base résine - 25 kg

Référence : 3380148



DESCRIPTION :

Enrobé à froid noir de 25 kg à base de bitume synthétique et de résines. A utiliser pour le bouchage instantané de trous, de nids de poule et de crevasses sur les routes, les parkings, les trottoirs.

Ne contient **pas de solvant additionnel.**



INFORMATION PRODUIT

Enrobé à Froid à Base de Résine

Cet **Enrobé à Froid** est constitué d'un **mélange de bitume synthétique et de résines** et vous permet de **reboucher divers trous**, comme les sondages, les passages de réseaux et les poteaux. Vous pouvez aussi **effectuer des réparations sur voies, parkings et trottoirs** lors de la présence de nids de poule, de flaches ou pour la réfection de tranchées.

Prêt à l'emploi, il est facile à mettre en œuvre et possède une grande maniabilité. Il peut être utilisé sur tous **types de trafics T0 à T5** et en toutes saisons. Son application par un personnel spécialisé n'est pas nécessaire et aucun outillage particulier



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

n'est requis, excepté pour compacter l'enrobé.

La tenue du produit est améliorée si le sol est préparé correctement. Il est conseillé d'élargir les trous pour leur donner une surface carrée ou rectangulaire. Faire des bords francs sur une hauteur d'au moins 6 cm.

Caractéristiques

- **Composition** : Mélange liant bitume avec résine et agrégats issus de roches massives
- **Taux d'humidité** : $\leq 0,8\%$
- **Densité non compactée** : Environ 2,2
- **Granulométries** : 0/4 - 0/6
- **Coloris** : Noir
- **Poids net** : 25 kg
- **Rendement** : 0,50m² sur 2 cm pour 25 kg
- **Méthode de compactage** :
 - Dame manuelle
 - Plaque vibrante
 - Cylindre

- **Résiste au gel** : -40° à +60°C
- **Résiste aux sels**
- **Résistance équivalente à l'enrobé à chaud**
- **Résiste à un trafic lourd**

Mise en Œuvre

1. Nettoyez la zone à traiter (agrégats et poussières)
2. Mélanger l'enrobé afin de le décompacter
3. Verser l'enrobé sur sol dur et l'étaler à l'aide d'un outil
4. Nivelier de façon à laisser 1 cm au dessus du sol fini
5. Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre
6. Remettre en circulation



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com