

METAL PRIMER

750 ml

Référence.

METAL PRIMER 750 ml

3380107

Descriptif.

Primaire d'accrochage bicomposant de type époxy, solvanté et pigmenté au phosphate de zinc. Il a été développé pour augmenter l'adhésion et le pouvoir couvrant des produits antidérapants sur les sols bétons poreux mais également sur le bois et le carrelage. Il est particulièrement recommandé pour tous les supports métalliques sur lesquels il montre une adhérence parfaite et qu'il protège de la corrosion.

Caractéristiques.

- Le support doit préalablement avoir été dégraissé, décapé et dépolvé et doit être exempt de graisse.
- Mélanger soigneusement les deux composants à l'aide d'une spatule. Le mélange s'applique à la brosse, au rouleau doux ou par pulvérisation.
- Délai d'utilisation une fois mélangé à 20 °C : 8 heures
- Durée de durcissement : Sec au toucher : 4 heures à 21 °C
- Sec et dur : 16 heures à 21 °C
- Durcissement complet : 7 jours à 21 °C
- Délai d'application de la couche supérieure : minimum de 4 heures à 21 °C; maximum 3 mois
- Couverture : 6 m²
- Condition d'utilisation : humidité relative inférieure à 90 % et une température ambiante comprise entre 7 et 35 °C
- Produit inflammable et nocif. Prendre les précautions élémentaires de sécurité pour la manipulation des produits dangereux (bonne ventilation, port de gants ...)
- Densité : 1,2 g / ml
- Composants organiques volatils : 362 g / l
- Point éclair : 30 °C
- Solide par volume : 44 %

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com