

Primaire d'accroche pour enduit à froid

Références.

Primaire pour enduit à froid **3380156**

Descriptif.

Destiné au support béton.

Facile d'emploi et d'une haute réactivité, il permet le recouvrement rapide du support. Elaboré pour sa tenue sur béton, le primaire d'accroche forme un film dur et satiné qui permet une adhérence optimale des résines méthacrylates d'aménagement urbain.

Caractéristiques.

- PREPARATION DU SUPPORT : propre, sec et exempt de matière non adhérente / Sur revêtement béton : Faire un grenailage puis appliquer / Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage, puis faire un grenailage.
- APPLICATION : Mélanger parfaitement la base et le durcisseur, puis appliquer immédiatement sur support propre et sec. Ne pas diluer
- 3 sachets de 80 grammes de durcisseur pour un kit de 10 kg
- L'application se fait à l'aide d'un rouleau acrylique 12 mm à une température ambiante et une température du support supérieure à 10°C / Après séchage, si des zones blanchâtres apparaissent, il est nécessaire de repasser une couche à 500 g/m²
- Liant : Méthacrylate
- Densité XP-P-98 633 : 1,45 kg/l
- Consommation : 500 à 700 g/m² selon porosité du support
- Séchage à 20°C : 30 minutes / Recouvrable : 1 heure
- Aspect : Lisse, satiné, jaunâtre

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com