

PRIMAIRE ACRYLIQUE

5280527

DESCRIPTION

Primaire acrylique, phase solvantée, mono composant.
Facile d'emploi, ce vernis est fluide et pénétrant.

Après séchage, le produit forme un feuil insaponifiable, dur et brillant.

MISE EN ŒUVRE

PREPARATION DU SUPPORT : *propre, sec et exempt de matière non adhérente.*

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) : Sur un revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenaillage puis appliquer.
Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage.
Puis faire un grenaillage.

APPLICATION :

Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une machine à pulvériser sur le support.
Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C

QUAND UTILISER LE PRODUIT ?

- Avant d'appliquer de la peinture routière sur support béton.
- Avant d'appliquer de la peinture routière ou de la résine thermoplastique sur ancien marquage en thermoplastique.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



DILUANT 3S
OU DILUANT ECO

► APPLICATIONS



► CONDITIONNEMENT

5 L

25 L

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LIANT :	Acrylique
DENSITE XP-P-98 633 :	0.90 kg/l
EXTRAIT SEC LCPC PMA-ME5 :	20%
CONSOMMATION :	0.2 à 0.4 l/m ²
NETTOYAGE DES OUTILS :	Diluant 3S ou Diluant Eco.

STOCKAGE DU PRODUIT

Se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)

CONDITIONNEMENT STANTARD

Seau métallique de 5 L et 25 L.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter notre fiche de données de sécurité.