

Prim'Rolli

Références.

Prim'Rolli 5 L	Ref 528.0530
Prim'Rolli 25 L	Ref 528.0531

Descriptif.

Prim Rolli est une primaire à base de résine de pétrole, phase solvanté, mono composant. Très facile d'emploi. Après séchage, Prim Rolli forme un feuil insaponifiable dur et brillant. Ce primaire s'utilise principalement avec notre ruban antidérapant thermocollant ROLLI (528.0524).



Caractéristiques.

- Liant : base de résine de pétrole
- Densité : 0,95 kg/l
- Consommation : 0,2 à 0,4 l/m²
- Temps de séchage : 15 minutes à 20°C
- Nettoyage des outils : au diluant
- Stockage : Prim Rolli se conserve 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)
- Conditionnement : 5 L ou 25 L
- Application au pistolet ou au rouleau

Mise en œuvre

Préparation du support :

Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) = sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage. Sur revêtement béton = faire un grenailage puis appliquer. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage puis faire un grenailage.

Application :

Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C.

Quand utiliser Prim Rolli ?

Avant d'appliquer du thermocollé sur support béton et vieux enrobé

Avant d'appliquer de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com