

Bordure de parking granit

Référence.

Bordure granit gris clair	2380013
Bordure granit gris foncé	2380014
Bordure granit jaune clair	2380015
Bordure granit blanc réfléchissant	2380016

Descriptif.

En délimitant les voies de circulation, cette bordure de parking non franchissable assure la sécurité des usagers. Elle convient à différents types d'usages. Idéale pour la séparation des voies au niveau des entrées et sorties de parkings, la délimitation de zones piétonnières ou de pistes cyclables, elle conviendra aussi parfaitement pour des butées de parking. Très résistante, elle se met en place facilement et permet une remise en circulation rapide.

Caractéristiques.

- Matière: Mélange de résine méthacrylate et de charges minérales.
- Coloris disponibles : Gris foncé, gris clair, jaune clair et blanc rétro réfléchissant.
- Dimensions
 - Longueur : 1 m
 - Profondeur : 15 cm
 - Ière hauteur: 3 cm
 - Hauteur totale : 5 cm
- Pose : Colle à l'aide de résine méthacrylate bi-composante

Mode de pose :

Support : Il faut s'assurer que le support est propre, sec et exempt de matière non adhérente. - Sur un revêtement neuf, l'application doit être réalisée au moins 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

- Sur revêtement béton : Faire un grenailage puis appliquer une couche de primaire. Sur une chape neuve, il faut laisser au moins 3 semaines de séchage.

Les bordures peuvent être découpées au lapidaire.

Surface : Il faut s'assurer que la surface à traiter soit intacte au point de vue mécanique, exempte d'huile, à une température entre + 5°C et +35°C, à une hygrométrie à une température entre + 5°C et +35°C et à une hygrométrie <80%

Application :

1) Mélanger parfaitement la base et le durcisseur de la résine méthacrylate bi-composante.
2) Appliquer à l'aide d'une spatule crantée (hauteur dents 8-9mm) la résine méthacrylate bi-composante sur le support.

La durée pratique du mélange est d'environ 10min à température ambiante (environ 20°).

Attention : avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.

3) Disposer immédiatement les bordures sur la résine en les espaçant de 0.5cm.


4) Effectuer une pression de manière à éviter les occlusions d'air et pour que la résine remonte sur le contour de la base de la bordure.

Il est possible pour renforcer la tenue à la poussée des véhicules des bordures non franchissables en faisant une contre bordure ou un épaulement au niveau des joints avec la résine. La mise en circulation se fait au bout de 45 min à 1h30 selon la température ambiante.

NE PAS MANIPULER EN DESSOUS DE 5°C



Gris clair



Gris foncé



Jaune clair



Blanc réfléchissant

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com