

Kit cheminement gravillons

RÉSINE MÉTHACRYLATE + GRANULATS DE MARBRE

Références.

Kit cheminement blanc	3280399
Kit cheminement jaune	3280391
Kit cheminement gris	3280390

Descriptif.

Le kit gravillons contient une résine méthacrylate, de haute réactivité et incolore ainsi que des agrégats de marbre à granulométrie > 5mm pour la réalisation de zones décoratives ou de cheminement tactilement contrastés.

Du fait de sa consistance, la résine est adaptée pour des applications sur des supports inclinés (pente maximale de 10%). La résine se compose d'une base et d'un durcisseur à mélanger.

Granulométrie de marbre origine France, à saupoudrer sur la résine. Granulats naturels d'origine glaciaire et/ou fluvial, conditionnés en sac de 25 kg.

Caractéristiques.

- Le kit contient :
 - 25 kg de granulats (coloris : jaune, blanc, gris), granulométrie 2.5/5, avec une consommation entre 5 et 10 kg par m²
 - 24 kg de résine méthacrylate fluide, de haute réactivité, incolore adaptés à la réalisation d'aménagements urbains.Densité : 1.85.
- Mélanger parfaitement la base et le durcisseur, puis appliquer à l'aide d'une spatule crantée sur le support et saupoudrer immédiatement à refus les granulats sur la résine. La durée pratique du mélange est d'environ 15min à 20°C (température ambiante).
- Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être : intacte au point de vue mécanique - exempte d'huile - à une température entre + 5°C et +35°C - à une hygrométrie <80%
- Selon le support et la taille des agrégats la consommation de résine varie entre 4 et 8 kg/m². La consommation des agrégats est de 10 à 15kg/m² selon la granulométrie utilisée. La mise en circulation se fait au bout de 45min à 1h30 selon la température ambiante. Attention : avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.
- Durabilité du produit : Excellente. Adhésion : Très bonne avec le support et les granulats de granulométrie >5mm
- La résine se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.



Coloris.



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com