

## Trafic lourd - Kit cheminement gravillon

Référence : 3280804



### DESCRIPTION :

**Cheminement à composer : résine + granulat pour un trafic lourd.**

Mettez en place le cheminement de votre établissement à partir de ces granulat de marbre, permettant une rugosité sur le sol qui seront solidement collés au sol grâce à la résine adaptée.



### INFORMATION PRODUIT

**Cheminement à composer : résine + granulat pour un trafic lourd**

Mettez en place le cheminement de votre établissement à partir de ces granulat de marbre, permettant une rugosité sur le sol qui seront solidement collés au sol grâce à la résine adaptée.

Ces granulats bauxite sont utilisés pour les zones **où le trafic peut être soutenu**, à saupoudrer sur une résine à froid, adaptée à cette effet.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Selon l'arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 – article 2 :

- "Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
- "Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite

## Caractéristiques

- 3 couleurs de granulat : jaune, blanc, gris
- 25 kg de granulats, granulométrie 2.5/5, avec une consommation entre 5 et 10 kg par m<sup>2</sup>
- 24 kg de résine méthacrylate fluide, de haute réactivité, incolore adaptés à la réalisation d'aménagements urbains, avec une consommation entre 4kg et 6kg par m<sup>2</sup>

**Ce type de granulats (bauxite) est plutôt adapté pour un trafic lourd. Pour un trafic léger à modéré préférez un granulat de type grains de marbre présent dans [ce kit](#).**

## Conditions de mise en place du cheminement

La mise en place de ces cheminement nécessite une préparation du sol : le sol doit être **propre, sec, et exempt de matière non adhérente**.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- **intacte au point de vue mécanique**
- **exempt d'huile**
- à une température **entre + 5°C et +35°C**
- à une **hygrométrie <80%**

## Mode d'emploi

1. Mélanger parfaitement la base et le durcisseur,
2. puis appliquer à l'aide d'une spatule crantée sur le support
3. et saupoudrer immédiatement à refus les granulats sur la résine

Pour une meilleure tenue, vous pouvez appliquer un **vernis de protection** qui permettra de donner un aspect brillant mais aussi d'**éviter que les grains ne se défassent dans le temps** et **faciliter l'entretien des sols**. Vous retrouverez cette résine en produit complémentaire ci-dessus ou directement via [ce lien](#).

La mise en circulation se fait au bout de **45min à 90 min selon la température**.

Pour une mise en place optimale sur sols lisses, **utiliser une primaire d'accroche après avoir "gratté le sol"**.

## Remarques complémentaires sur la résine



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

LIANT : Méthacrylique  
DENSITE XP-P-98 633 : 1.85 kg/l  
TENEUR EN CENDRES NFT 30-012 : 70%  
EXTRAIT SEC LCPC PMA-ME5 : 81%  
DOSAGE :  
- Résine : 4 à 6 Kg/m2

DUREE DE VIE DU MELANGE EN POT : 15min à 20°C  
TEMPS DE SECHAGE : 45min à 20°C  
NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant 3S ou Diluant Eco.

## HYGIENE ET SECURITE

Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur.

Contient du Peroxyde Organique.  
Produit facilement inflammable.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280804 Couleur - Gris foncé

Réf. 3280803 Couleur - Gris Clair

Réf. 3280805 Couleur - Jaune



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)