

Peinture De Traçage Au Sol Traitvite En Aérosol - Jaune Fluo

Référence : 3380099



DESCRIPTION :

TRAITVITE JAUNE FLUORESCENT est une peinture qui permet le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers.

Il convient également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois, etc.

INFORMATION PRODUIT

TRAITVITE JAUNE FLUORESCENT est une peinture qui permet le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers.

Il convient également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois, etc.

- Conformité aux normes environnementales : sans dérivé chloré, métaux lourds, et plomb
- Qualité de pulvérisation générant une définition des lignes parfaite
- Excellent pouvoir couvrant : traçage Entre 60m et 90m de long pour 50 mm de large sur sol lisse avec 1 seul aérosol
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60 % de durabilité
- Utilisable même à basse température
- **Poids brut : 920 g / Poids net : 750 g**
- **3 modes d'application** : canne de traçage, pistolet ou à la main



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

MODE D'EMPLOI

- . Bien balayer, nettoyer et dégraisser la surface avant application
- . Agiter l'aérosol pendant 1 minute afin que les billes assurent une bonne homogénéisation de la peinture
- . Tenir l'aérosol droit, clipser le diffuseur puis retourner l'aérosol (tête en bas) pour le fixer sur l'applicateur TraitVite précision
- . Appuyer sur la gâchette de l'applicateur et tracer les lignes
- . Après utilisation, purger l'aérosol tête en haut, enlever le diffuseur et replacer le capot sur l'aérosol
- . Température minimale conseillée d'utilisation en intérieur ou extérieur : 10°C

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- . Aspect : liquide coloré
- . Odeur : solvantée
- . Point d'éclair : < 0°C
- . Solubilité dans l'eau : Insoluble
- . Masse volumique : 1,2 g / cm³
- . Sec au toucher : 10 min à 25°C
- . Surface sèche : 30 min à 25°C
- . Sec en profondeur : 70 min à 25°C
- . Résistance au trafic léger : 4 h à 25°C, résistance au trafic de véhicules : 1 jour à 25°C
- . Résistance chimique complète : 7 jours à 25°C
- . Pouvoir couvrant : ligne de 60 à 90 m pour une largeur de 50mm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com