

Primaire méthacrylate bicomposant - 7kg

Référence : 3380156

DESCRIPTION :

Ce **primaire à base de résine méthacrylate et époxy bi-composant** est une **colle qui sert de base** pour le support béton.

De couleur jaune, il forme un **film dur sur béton ou enrobé neuf**, ce qui permet une **adhérence optimale des résines méthacrylates** d'aménagement urbain.



INFORMATION PRODUIT

Ce **primaire à base de résine méthacrylate et époxy bi-composant** est une **colle qui sert de base** pour le support béton.

De couleur jaune, il forme un **film dur sur béton et enrobé**, ce qui permet une **adhérence optimale des résines méthacrylates** d'aménagement urbain.

Il a un **aspect lisse et satiné** et sèche au bout de 30 minutes - Attendre 30 minutes avant l'application de résine pour cheminement - . Ce primaire est facile d'emploi et est un **très bon fixateur**.

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur, puis appliquer immédiatement sur support propre et sec. Ne pas diluer.

Le **primaire méthacrylate bi-composant** se stocke 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, d'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C).

Ce primaire convient aussi pour la résine méthacrylate

Caractéristiques



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- **Liant** : Méthacrylique/époxy
- **Densité XP-P-98 633** : 1.45 kg/L
- **Consommation** : 500 à 700 g/m² selon support, soit l'équivalent d'une épaisseur d'une couche de peinture.
- **Séchage** : à 20°: 30 minutes
- **Recouvrable** : 1h
- **Aspect** : lisse satiné jaunâtre
- Kit de 7kg comprenant un seau métallique pour base et 2 sachets plastiques de 80g de durcisseur
- Produit facilement inflammable

Préparation du support

Pour une bonne adhésion au produit, le support doit être :

- propre et sec
- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

Sur revêtement hydrocarboné neuf : Sur un revêtement neuf, vous pouvez appliquer directement le primaire sur le support sans attendre l'évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton : Faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire pour enduit à froid au rouleau. Sur une chape neuve veuillez laisser au minimum 3 semaines de séchage. Ensuite, faire un grenaillage et appliquer une couche de primaire.

IMPORTANT : Après séchage, si des zones blanchâtres apparaissent, il est nécessaire de repasser une couche à 500g/m².



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com