

## Primaire d'accroche epoxy bi composant

Référence : 5280533

### DESCRIPTION :

Notre primaire est composé à **base de résine de pétrole**, phase solvanté, mono composant.

Très facile d'emploi.

Après séchage, le primaire forme un **feuil insaponifiable dur et brillant**.

**Ce primaire est spécialement conçu pour une meilleure adhérence de nos bandes antidérapantes thermocollantes (348.0207). Vous le retrouverez aussi au sein de nos kits ROLLI (528.0659)**



### INFORMATION PRODUIT

Notre primaire BT est composé à **base de résine de pétrole**, phase solvanté, mono composant.

Très facile d'emploi.

Après séchage, le primaire forme un **feuil insaponifiable dur et brillant**.

### Caractéristiques techniques



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

- **Densité** : 1
- **Consommation** : 0,2 l/m<sup>2</sup>
- **Temps de séchage** : 50 minutes à 20°C
- **Nettoyage des outils** : au diluant
- **Stockage** : le primaire BT se conserve 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)
- **Conditionnement** : Cartouche de 380 ml ou pot de 3.5kg
- Application au **rouleau**
- **Applicable sur supports tels que : béton, pavés, dallages**

## Mise en oeuvre

### Préparation du support

**Propre , sec et exempt de matière non adhérente.**

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) = sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton = faire un grenailage puis appliquer. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage puis faire un grenailage.

## Application

**Condition d'application : La température minimale au sol pour l'application du primaire VIAXI est de 10°C**

**Appliquer à l'aide d'un rouleau** sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C.

### Quand utiliser notre primaire ?

- Avant d'appliquer du thermocollé sur support bitume et vieux enrobé
- Avant d'appliquer de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique

Le primaire d'accroche Viaxi sèche par réaction chimique hautement exothermique entre le bisphénol A/F et le polyamine cycloaliphatique et laisse un film clair et résistant susceptible d'adhérer à de nombreux supports différents.

Le nettoyage et le séchage de la surface sont les deux principales clés d'une bonne adhésion et de doivent jamais être négligés. Balayez, chauffez et balayez à nouveau le cas échéant afin d'éliminer la mousse, les algues et autres organismes vivants susceptibles d'apparaître plus distinctement sous l'action du chalumeau. Un support peut contenir de l'humidité même si son aspect est sec. Toujours préchauffer le support pour éliminer toute humidité et accélérer le temps de séchage du primaire Viaxi. L'application du marquage peut se faire pendant que le primaire Viaxi est encore humide mais il peut pénétrer le thermoplastique s'il est chauffé de manière trop intensive.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 5280535 Poids (en kg) - 3,5 A

Réf. 5280533 Poids (en kg) - 0,38



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com